

ELDORADO PR-3133

塗料(エポキシ系/ポリウレタン系) & シーラントリムーバー

ELDORADO PR-3133 は、粘性のベンジルアルコールエマルジョン系の塗料/シーラント除去剤(リムーバー)であり、エポキシ系、ポリウレタン系などの塗料ならびにポリサルファイド系シーラント(AMS-S-8802、MIL-PRF-81733など)を金属表面から容易に除去することができます。
この商品は、安全かつ低環境負荷型の塗料/シーラント除去剤(リムーバー)です。

ELDORADO PR-3133 の特徴

①デュアルユース:

塗料(トップコート/プライマー)ならびにシーラントの除去といった両方の用途に使用できます。

②粘性のアルカリ性エマルジョン: 塗装部、シール部への長時間の滞留が可能です。

③強力な除去効果: 塗料、シーラント成分の結合を外し、効果的に除去します。

④適用金属:

アルミニウム、マグネシウム、鋼、高張力鋼、チタンおよびその他の構造材用金属に対し安全に適用できます。

⑤不燃性: 不燃性のため、安全に使用できます。

⑥作業性: 水洗無しでも、金属表面には最低限の塗料残渣しか残りません。

⑦低環境負荷: フェノール、クロム酸塩、重金属、塩素系溶剤を含みません。

⑧認証: 米空軍 T.O.1-1-8 米海軍 TT-R-2918A Type. I & II AMS 1375

ロッキードマーチン社 ベルヘリコプター社 グラマン社

ELDORADO PR-3133 の使用方法

- **PR-3133** は原液のまま使用します。
- **PR-3133** を塗布する前に、塗布面から汚れ、水気を除去して下さい。
- **PR-3133** はスプレー、モップまたはブラシにより除去する塗料/シーラント被覆部に塗布して下さい。
- **PR-3133** の塗料/シーラント被覆部への滞留時間は、温度、エアフローに影響を受けますが、最初の水泡形成に2~4時間(最高24時間)必要です。塗料/シーラント被覆部が水泡状になり、金属表面から浮き上がるまで、滞留させておいて下さい。その後、拭き取るにより金属表面から塗料/シーラントを除去するか、ブラシで被覆部を攪拌することにより除去下さい。残渣が残る場合には、再度 **PR-3133** を塗布し、拭き取るかブラシによる攪拌で、残渣を除去下さい。

(注. **PR-3133** は BMS 10-11 のような耐性プライマーには不適です。)

ELDORADO PR-3133 の使用上の注意点

閉塞空間では使用せず、適度な通気のもと御使用下さい。スプレーで使用する場合は、フィルターもしくはマスクを御使用下さい。使用時は皮膚接触を避け、使用後は手と顔を洗って下さい。製品使用の安全に関しては、MSDSを御参照下さい。

製造元 Eldorado Chemical Co, Inc. (U.S.A.)

販売元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田 7-18-6

Tel: (03)3849-6381 Fax: (03)3840-5233

e-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp

<http://www.fujimoto-yuka.co.jp>