

# Lubriplate "SFL" Series

## (食品グレード潤滑用合成グリース)

### NSF H-1 登録

#### 商品説明

- ① **ルブリプレート SFLシリーズ**は、今日の食品加工設備に対する、今までにない要求の高度化に応えるために開発された、NSF H-1 登録の食品グレード潤滑用合成グリースです。合成ベースフルードとアルミニウム複合石鹸増ちょう剤は NLGI ちょう度のグレードが4種類あります。ワイドな使用運転温度に対応ができます。
- ルブリプレート SFLグリース**は、バクテリアやカビの成長を遅らせる抗菌剤を含有しています。
- ② **ルブリプレート SFLグリースNo.1** の使用温度範囲は  $-51.1^{\circ}\text{C} \sim 148.9^{\circ}\text{C}$  であり、従来の食品グレードグリースを使用できない冷凍庫や、その他の低温装置に最適である。低温に対する特に優れたポンプ効果に加えて、極めて高い安定性、優れた耐水性、際立った耐重性を備えております。
- ルブリプレート SFL-1**は、USDAの1998年ガイドラインに適合し NSF-1の登録を必要とする超低温の用途に対して最適な製品といえます。この製品は14.5オンス、カートリッジでもご利用できます。
- ③ **ルブリプレート SFL-0**と、**ルブリプレート SFL-00**は、**SFL-1**とよく似ていますが、それぞれ NLGI 0 および NLGI 00 と表示されたちょう度の軟らかいグリースです。使用温度範囲は共に  $-51.1^{\circ}\text{C} \sim 148.9^{\circ}\text{C}$  です。
- ④ **ルブリプレート SFL-2**は、現代の食品加工プラントのほとんど全てのグリース潤滑条件に対応できる多目的合成グリースです。この製品の使用温度範囲は  $-31.7^{\circ}\text{C} \sim 204.4^{\circ}\text{C}$  です。

#### 代表試験

	SFL-2	SFL-1	SFL-0	SFL-00
増ちょう剤	アルミニウム 複合石鹸	アルミニウム 複合石鹸	アルミニウム 複合石鹸	アルミニウム 複合石鹸
NLGIグレード	2	1	0	00
ちょう度 - 60ストロークス	265 - 295	310 - 340	355 - 385	400 - 430
滴点	260°C	232°C	218°C	204°C
低温トルク・@ $-40^{\circ}\text{C}$				
startingトルク	.....	1,853gm-cm	618gm-cm	358gm-cm
runningトルク・1時間	.....	260gm-cm	137gm-cm	163gm-cm
耐水性・79.4°C	2.5%	6.3%	8.1%	12.5%
4・ボール磨耗試験				
40kg、1200rpm、75°C				
傷直径	0.60mm	0.59mm	0.55mm	0.55mm
NSF H-1 登録番号	<b>SFL-2</b>	<b>SFL-1</b>	<b>SFL-0</b>	<b>SFL-00</b>
(USDA1998年ガイドライン適合)	113093	043677	119618	113092

荷姿：35 LBS ペール 120 LBS ドラム 40/14.5 OZカートリッジ

※ ご注意 当商品は食品ではありません。グリースですので御使用に御注意ください。

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS  
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6

TEL.03-3849-6381 FAX 03-3840-5233

E-mail:fujiyuka@dl.dion.ne.jp

http://www.fujimoto-yuka.co.jp/