



ESGARD PL-1

(P-1)

(硬質膜屋外長期防錆油)

規 格	MIL-C-16173E GR1 CLASS II 合格品
商 品 説 明	PL-1 は皮膜の除去の容易な硬質薄膜で、皮膜が乾燥する防錆油です。 加工中、保管中、輸送中の金属表面を保護する効果的な防錆抑制剤が入っています。 PL-1 はMIL-C-16173E GRADE1 CLASS II のQPLリストに記載されています。
用 途	PL-1 は屋外で野ざらしになっている金属表面の保護に、屋内、屋外、そしてカバーがあるなしにかかわらず又、内航、外航船舶にこだわらず、即乾性皮膜の必要な個所で使ったり、一般的な用途に使えるように作りました。

技 術 デ ー タ

フィルム特性	堅いワックス状のブラウンの防錆皮膜
T Y P E	揮発性分含有、混合油
比 重	1.15 kg/L
引 火 点	47.8 °C PMCC
固 体 量	60%
塗 布 範 囲	266 ft ² /gal at 4 MILS day (6 mils wet) 6.5 m ² /lat 100 microns day (150 microns wet)
揮発性成分含有量	310 gr/L (2.6 LBS/gal)
乾 燥 時 間	タッチ 1時間 取 扱 3時間

塗布前の表面処理	金属の表面から汚れ、錆、炭火水素、(油) その他の不純物を取り除いておく。
塗 布 方 法	PL-1 はすぐご使用になれるようになっています。ご使用前によく振って下さい。
御 使 用 方 法	スプレー 通常のタイプ、エアレスタイプ使用のこと。チップサイズは十分な霧吹き効果と一度塗りであることを考慮して撰択のこと。 フィルムの厚さが6 mils(150ミクロン)になるように吹付けて下さい。 ブ ラ シ お奨めしません。 ロ ー ラ ー お奨めしません。
浸 漬	PL-1 温度を15°C以上に保つこと。低温で粘度が増すと、フィルムの厚塗りの原因になります。
流 し 付 け	コーティング剤を流し込み、水気を切る。ガスが抜けて、コーティング剤が定着する迄通風する。
希 釈	希釈しないでそのまま使用すること
は く 離	エスガードシンナー102、ミネラルスピリッツ、ナフサを使用する。
清 掃	器具の清掃にはエスガードシンナー102、ミネラルスピリッツ、ナフサを使用のこと、人体については石鹼と水でよく洗うこと。
ポットライフ	なし
注 意	可燃物です。石油蒸留物を含んでいます。熱源や火花、裸火の近くで使用保管はしないこと。 使用後は密栓のこと、安全習慣や常識を持ってご使用下さい。 安全な塗布方法とは呼吸器、保護眼鏡の使用、十分な照明設備や換気を含みます。
安全に関する注意	MSDSを参照のこと
応 急 手 当	MSDSを参照のこと
荷 姿	5 GALペール缶
危 険 物 分 類	第四類第二石油類

製造元 ESGARD, INC. (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123 東京都足立区梅田7-18-6 TEL. 03-3849-6381
FAX. 03-3840-5233