



ESGARD PL-2

(P-2) (屋外長期防錆油、軟膜常温用)

規格	MIL-C-16173 GRADE2 CLASS II 合格品
商品説明	PL-2は、はく離が容易なソフトタイプの薄いフィルム状の防錆剤です。高い効果の防錆抑制剤を含有し、製造過程、保管、輸送時に於いて金属の表面を保護します。PL-2はMIL-C-16173 GRADE2 CLASS IIのスペックに合格しています。
用途	PL-2は、補助的な防御素材を使用するしないに関わらず、機械や器具、ベアリング、材料の内、外袋面の広範囲に渡る見えない保護を行います。 また防錆フィルムが剥がれるほど高温にならない場合、一定期間の屋外保管に使用可能です。メッキ部品、自動車、ホワイトボディ歯車等

テクニカルデータ

フィルム特性	琥珀色の防錆保護フィルム
タイプ	揮発性有機成分含有、混合油
比重	0.9
引火点COC	179℃
固体量	99%
塗布範囲	19.6 m ² /c
膜厚	50ミクロン
揮発性有機成分含有量	10 g/L以下
乾燥時間	粘つきのある油性皮膜形成

塗布前の表面処理	表面から汚れ、錆、炭化水素（油分）、その他の不純物を取り除くこと。
塗布方法	PL-2はすぐご使用になれるようになっています。ご使用前によく振って下さい。
御使用方法	スプレー 通常のタイプ、エアレスタイプ使用のこと。チップサイズは十分な霧吹き効果と一度塗りであることを考慮して選択のこと。 フィルムの厚さが2 mils (50ミクロン)になるように吹付けて下さい。 ブラシ お奨めしません。 ローラー お奨めしません。
浸漬	PL-2の温度を15℃以上に保つこと。低温で粘度が増すと、フィルムの厚塗りの原因となります。
流し付け	PL-2を流し込み、水気を切る。ガスが抜けて、コーティング剤が定着するまで通風する。
希釈	希釈しないでそのまま使用のこと
はく離	エスガードシンナー102、ミネラルスピリッツ、ナフサを使用する。
清掃	器具の清掃にはエスガードシンナー102、ミネラルスピリット、ナフサを使用のこと、人体については石鹸と水でよく洗うこと。
注意	PL-2は危険物ではありませんが、安全習慣や常識を持ってご使用下さい。 安全な塗布方法とは呼吸器、保護眼鏡の使用、十分な設備や換気を含みます。 PL-2は引火点は高いが裸火のそばで取り扱いには充分気を付けること。
安全に関する注意	MSDSを参照のこと
応急手当	MSDSを参照のこと
荷姿	5 GAL ペール缶
危険物分類	第四類第三石油類

製造元 ESGARD, INC. (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123 東京都足立区梅田7-18-6 TEL. 03-3849-6381

FAX. 03-3840-5233