



ROYCO 27グリース

(P-11) (高級合成汎用航空機用グリース)

規格	MIL-G-23827 合格品
商品説明	ROYCO 27には増ちょう剤としてリチューム ステアレートが使用されている合成エステルベースのグリースです。 添加剤は防錆性、極圧性、耐摩耗特性、等に加え酸化防止剤、腐食防止剤が使用されています。
使用分野	ROYCO 27グリースは高負荷のギヤーと、航空機、精密機器のアクチュエータースクリューや高速ベアリングなどに使用する目的のグリースです。特に 低温性能にすぐれ-73.3℃~135℃迄の非常に使用温度範囲の広いグリースです。 又ROYCO 27グリースはMIL-P-116リストのP-11の防錆グリースに選定されています。包装紙と併用して各種精密機器、部品、金型などの長期防錆グリースとして利用できます。 その上ROYCO 27グリースはMIL-G-3278、MIL-G-7118、MIL-G-7421、MIL-G-15793、MIL-G-23827の指定している全ての使用個所に使用しても問題はありません。

御 注 意 ROYCO 27グリースに使用されている合成基油はナチュラルラバー、ネオプレンといくつかの電気絶縁材とペイントを侵します。

規 格 ROYCO 27はMIL-G-23827のQ.P.Lに正式に記載されています。

代 表 性 状

1) ち ょ う 度	
混和ちょう度、mm	287
不混和ちょう度	280
安定性 100,000ストロークス	310
2) 蒸 発 量 100℃22時間%	1.0
3) 貯 蔵 安 定 性	分離なし
4) 酸 化 安 定 性 100時間 98.9℃	2 psi
5) サ ビ 止 メ 性	合格
6) 滴 点	187.8℃
7) オイルセパレイション 100℃ 72時間%WC	3.2
8) 摩 擦 係 数	37
9) 低 温 ト ル フ スターテイング -73℃Nm	0.43
低温トルフ ランニング -73℃/1時間, Nm	0.023

荷 姿 3kg 缶
16kg ペール缶

製造元 ROYAL LUBRICANTS COMPANY, INC.(U.S.A)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123 東京都足立区梅田7-18-6 TEL. 03-3849-6381
FAX. 03-3840-5233